

# NEU Grundierungen

## WAS IST NEU?

- Untergrundvorbereitung im System
- Aus farbigen Lehmen
- Verarbeitungsfertig
- Preisgünstig

Technische Beratung: +49 2153 918-24

Servicenummer: +49 800 2529832

Produktdaten und Anwendung siehe Rückseite 



13.405 und .400  
Gebindegröße 10 l und 1 l  
Reichweite 10 l = 50 m<sup>2</sup>

**Tiefengrund und Festiger** vor dem Auftrag von Lehmputzmörtel oder dem Ankleben von Trockenputz- und Innendämmplatten zum Festigen sandender Kalk- und Zementputzuntergründe.



13.435 und .430  
Gebindegröße 10 l und 5 l  
Körnung 0-1,8  
Reichweite 10 l = 30 m<sup>2</sup>

**DIE ROTE Grundierung (grob)** vor dem Auftrag von **groben Lehmputzmörtel**

Untergründe: Porosierte Ziegel (schlecht saugend), großformatige KS-Elemente, Beton, Kalk- und Gipsputze (glatt und schlecht saugend), Holzfaserdämmplatten, Dispersions-Altanstriche (fest aber porös), Kunstharz-Altputze und andere.



13.425 und .420  
Gebindegröße 10 l und 5 l  
Körnung 0-1  
Reichweite 10 l = 50 m<sup>2</sup>

**DIE GELBE Grundierung (fein)** vor dem Auftrag von **feinen Lehmputzmörtel**

Untergründe: Beton, Porenbeton (sehr saugend), Altanstriche (fest und glatt), Kalk- und Gipsputze (glatt und schlecht saugend), Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Dispersions-Altanstriche (fest aber porös), Kunstharz-Altputze (zuvor ausspachteln) und andere.



13.415 und .410  
Gebindegröße 10 l und 5 l  
Keine Körnung  
Reichweite 10 l = 120 m<sup>2</sup>

**DIE WEISSE Grundierung (ohne Körnung)** vor dem Auftrag von **CLAYFIX Lehm direkt Anstrichstoffen**

Untergründe: CLAYTEC Lehmputze und andere nach Bedarf.

**Tiefengrund und Festiger 13.405 und 13.400**  
**Grundierung DIE ROTE 13.435 und 13.430**  
**Grundierung DIE GELBE 13.425 und 13.420**  
**Grundierung DIE WEISSE 13.415 und 13.410**

<b>Zusammensetzung</b>	Tiefengrund und Festiger: Wasser, Kaliwasserglas, Dispersion, Hilfsmittel < 1%. Grundierungen: Kalksteinmehl, Wasser, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (Verbesserung der Haftungseigenschaften und Anwendungssicherheit), Perlite, Cellulosefasern, Methylcellulose, Xanthan. Körnung DIE ROTE 0-1,8 mm, DIE GELBE 0-1 mm, DIE WEISSE ist ohne Körnung.
<b>Lieferformen, Ergiebigkeit</b>	Tiefengrund und Festiger: Art.-Nr. 13.405 10 l-Kanister, 60 Kanister/Pal, flüssig, für ca. 50 m <sup>2</sup> . Art.-Nr. 13.400 1 l-Flasche, 6 Flaschen/Karton, flüssig, für ca. 5 m <sup>2</sup> . DIE ROTE: Art.-Nr. 13.435 10 l-Eimer, 24 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 30 m <sup>2</sup> . Art.-Nr. 13.430 5 l-Eimer, 56 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 15 m <sup>2</sup> . DIE GELBE: Art.-Nr. 13.425 10 l-Eimer, 24 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 50 m <sup>2</sup> . Art.-Nr. 13.420 5 l-Eimer, 56 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 25 m <sup>2</sup> . DIE WEISSE: Art.-Nr. 13.415 10 l-Eimer, 24 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 120 m <sup>2</sup> . Art.-Nr. 13.410 5 l-Eimer, 56 Eimer/Pal, flüssig, für ca. 60 m <sup>2</sup> .
<b>Lagerung</b>	Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl (frostfrei!) für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen.
<b>Aufbereitung</b>	In der Regel unverdünnt gründlich aufquirlen, Wasserzugabe möglich (Grundierungen bis 5%)
<b>Untergrund</b>	Tiefengrund und Festiger: Lose Teile des Untergrunds entfernen. Leicht lösbare Sandkörnung abbürsten. Untergrund-Temperatur 5-25 °C. Grundierungen: Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Untergrund-Temperatur 5-25 °C. Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen. Sandende Putze abbürsten und nachwaschen. Stark sandende Untergründe mit CLAYTEC Tiefengrund und Festiger vorbereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Ausgeprägt alkalische Untergründe wie z. B. frische Betonflächen mit Sinterhaut müssen fachgerecht fluatiert (neutralisiert), Schalölreste abgewaschen werden. Die CLAYTEC Grundierungen haben keine festigende oder sperrende Wirkung.
<b>Verarbeitung</b>	Der Auftrag erfolgt satt flächendeckend per Kurzflor-Rolle (DIE ROTE per Schaumstoff-Rolle) oder mit der Bürste.
<b>Trocknung</b>	Der folgende Auftrag ist erst nach vollständiger Trocknung, frühestens nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Arbeitsproben, Hinweise</b>	<b>Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Putzauftrag ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.</b> <b>Putzauftragsdicke auf mit Grundierung DIE ROTE vorbereiteten Flächen bis max. 10 mm.</b> <b>Auf Gipstrockenbauplatten sind grundsätzlich nur max. 3 mm dicke Aufträge aus CLAYTEC Lehm-Oberputz fein oder YOSIMA Lehm-Designputzen zulässig!</b> Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch gut mit Wasser reinigen.
<b>Sicherheit</b>	Für Kinder unerreichbar lagern und verwenden.
<b>Entsorgung</b>	Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.

© CLAYTEC e. K. · 41751 Viersen · Ausgabe 10-2015 · gültig 12 Monate, danach siehe [www.claytec.com](http://www.claytec.com)